

Gifs sprautumúr / inni



Notkunarvið.

Pússningargifsmúr með sléttu yfirborði fyrir bæði loft og vegg. Má nota innandyra þó ekki á votrymi, svo sem sturtuklefa sundlauga o.s.fr. Má nota í eldhús og baðherbergi heimila samkv. DIN 18550

Forvinna/undirlag.

Hentar vel yfir allar tegundir undirlags, múr, steypu o.s.fr. Múrið trefjanet yfir óstöðugt undirlag, samskeyti og setjið efnið á í m.a.k. 10mm þykkt. Undirlagið verður að vera þurrt, hreint og laust við öll efni sem geta hindrað viðloðun. Undirlagið skal grunna/metta með MD-16 grunninum. Raki bundinn í veggjum/lofti má ekki vera meiri en 2,5%

Efnislýsing.

Weber ip 22 er léttur gifs múr ætlaður fyrir sprautur/dælur samkv. DIN 1168, og uppfyllir kröfur múrflokks P IVa samkv. DIN 18550 fyrir pússingu á vegg og loft í einni umferð. Weber ip 22 samanstendur af gífsi, steinefnum og íblöndunarefnum til að bæta viðloðun og vinnslueiginleika.

Ásetning.

Með öllum venjulegum múrsprautum/dælum.

Grófpússun.
Efninu er komið á og það afrétt.

Fínþússning.
Afrétt yfirborðið er filtað og glattað með svamp. Til að auka sléttleika má strjúka yfir með vatni. Þegar Weber ip 22 er fullþurrt má mála yfir það eða klæða að vild.

Efnisnotkun

- 1 tonn af Weber ip 22 gefur. 1.200 l af múr.
- Efnispörf: ca. 0,8 kg/mm pr. m².
- Miðast við slétt undirlag.

Tæknilegar upplýsingar

- Þrýstipól: > 2,0 N/mm²
- Þykktarsvið: min. 10mm
- Háms. tími í sprautu: 15 mín
- Flokkun múrefnis: P IVa m.v. DIN 18550
- Flokkun byggingarefnis: A1. Brennur ekki.
- Vatnspörf: 15L í 30kg poka.

Geymsluþol

- 6-12 mánuðir á köldum þurrum stað.

Aðgæsla

Með raka eða vatni virkar efnið eins og önnur múrefni, ertandi á húð, slímhimnu í augum og öndunarvegi. Það er því ráðlagt að nota hlífðarbúnað svo sem rykgrímur, öryggisgleraugu og hanska.

Annað.

Þar sem aðstæður og vinnubrögð geta verið mismunandi, skal líta á þessar upplýsingar sem leiðbeinandi. Leitið alltaf ráða hjá sölumönnum ef ykkur finnst ástæða til. Ekki má blanda öðrum efnum saman við Weber ip 22, þar sem það breitir eiginleikum efnisins og kemur niðrá gæðum þess.

MÚRBÚÐIN